



Uniwersalny lakier akrylowy V400 (RAL)

UNIWERSALNY LAKIER AKRYLOWY - Szybkoschnący lakier akrylowy do ogólnego stosowania do wewnątrz i na zewnątrz. Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowite wysycha po 22 godzinach. Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.



Specyfikacje Techniczne:

Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszką zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Kolor	Różne
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Temperatura zapłonu	Poniżej 0° C
Informacje umieszczone na produkcie	Kod Kreskowy, Data produkcji, Nazwa produktu
Ciśnienie 1	w 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Ciśnienie 2	w 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Lepkość w skali Ford'a	Od 10" do 13"
Masa sucha	Od 15% do 22%
Granulacja	Dolna skala 0 do 2 Micronów
Połysk	Od 7 do 95 Gloss (kątomierz połysku 60°)
Grubość 1	13 mikrometrów
Grubość 3	36 mikrometrów
Odporność termiczna	-10°C / +100°C(szczyt 120° C)
Czas wysychania t=20°:	Pyłosuchość 10 min
	Na dotyk 15 min
	Całkowicie 22 godziny
Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane	
Oznaczenie odnośnie do koloru	

Produkt objęty dyrektywą LZO.
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l
Rzeczywista maksymalna zawartość: 640 g/l

Powierzchnie do aplikacji: drewno, metal, aluminium, stal, szkło i plastik.

DLA UZYSKANIA OPTYMALNYCH EFEKTÓW DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ I PRZYGOTOWAĆ POWIERZCHNIĘ DO MALOWANIA, NASTĘPNIE ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI PODKŁADÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POWIERZCHNI.

Powierzchnie żelazne: antykorozyjne V400PAST.1, V400PAST.1ECO, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3, V400PRIMER.4)

Powierzchnie ocynkowane: podkład do powierzchni galwanizowanych (V400PRIMER.5)

Powierzchnie metalowe i stopy lekkie: podkład do metali i stopów (V400PRIMER.1)


Plastikowe powierzchnie: podkład do plastików - bezbarwny (V400PRIMER.2)

Powierzchnie żelazne i/lub metalowe narażone na ryzyko utlenienia: cynki (Z350, Z351, Z355, Z353, Z352, Z358, Z356, i Z359)

Powierzchnie metalowe i stop lekki w promieniach UV i ekstremalnych warunkach: V400PRIMER.2, V400PRIMER.5.


INSTRUKCJE:

1. Otworzyć nakładkę:
Złamać 3 klipsy i otworzyć.



Break three safety seals clips to open the cap.

3. Rozpolic produkt:



Dozowanie: linearne

Dozowana ilość: niska/średnia

Rodzaj dozowania: średni stożek

Rodzaj rozpylania: nebulizowany

2. Wstrząsać przez około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszkki nie będą poruszały się płynnie.
Zalecane jest, aby potrząsać puszkę podczas użytkowania.



4. Zalecenia:

- Nałożyć pierwszą warstwę w celu poprawy zasięgu i przyczepności, w celu zmniejszenia możliwości upuszczenia. Nanosić z odległości ok. 20 cm.

- Po kilku minutach nanieść drugą oraz trzecią.
- Pozostawić do wyschnięcia.

- Po użyciu, zalecane jest psiknięcie sprayem 2,3 razy by uniknąć zatkania zaworu.

- Po 24h, (powierzchnia) produkt jest gotowy do dalszego użytku.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 45°C. Po pierwszym użyciu przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Produkt zachowuje swoje właściwości z zastrzeżeniem przechowywania w optymalnych warunkach (gwarancja 24 miesiące). Produkt nie ulega przeterminowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

H222
H229
H319
H336
EUH066

Skrajnie łatwopalny aerosol.
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU